

Техническое описание
Артикул 3840-43, 3853, 3857

Aqua KB-004- Kompaktbeize

Бейцы на водной основе / Концентрат бейца.

Сфера применения

Продукт Remmers Aqua KB-004-Kompaktbeize применяется для цветного оформления поверхности древесины при внутренней отделке. Подходит для морения тонко- и крупнопористой древесины твердых и мягких пород.

Технические параметры продукта

| | |
|-----------------|--|
| Вязкость: | ок. 11 с по вискозиметру 4 мм при +20°C согласно DIN 53211 |
| Форма доставки: | канистра пластиковая на 1 л, 5 л и 20 л |
| Цвет: | 3840 — бесцветный 3841 — венге (концентр.) 3842 — рустикал (концентр.) 3843 — махагон (концентр.) 3853 — темно коричневый (концентр.) 3857 — специальный цвет |

Свойства продукта

Продукт Remmers Aqua KB-004-Kompaktbeize представляет собой современную систему бейцев на водной основе. Основные четыре цвета Remmers Aqua KB-004-Kompaktbeize позволяют получить практически любые желаемые цвета.

Продукт Remmers Aqua KB-004-Kompaktbeize бесцветный является основным материалом для разбавления и регулирования интенсивности цвета.

Кроме этого продукт Remmers Aqua KB-004-Kompaktbeize бесцветный подходит для предварительной обработки деревянной основы, чтобы достичь равномерного впитывания цветного бейца.

Применение

В зависимости от основания произвести окончательную шлифовку деревянной поверхности шлифовальной шкуркой P150-180. После этого деревянную поверхность

основательно обеспылить. Непосредственно после этого нанести слой бейца.

Чтобы обеспечить безупречный слой бейца, температура изделия и помещения во время обработки должна лежать в диапазоне между +15°C и +25°C. Относительная влажность воздуха должна составлять 50-65% и влажность древесины 8-12%.

Распыление без вытирания:

На мелкопористую древесину распылять без вытирания. Для достижения особо равномерного покрытия бейцем, распыление должно производиться на относительно сухую древесину с использованием меньшего сопла.

Распыление с вытиранием:

Продукт Aqua V-490-Verzögerer (артикул 1939) является замедлителем и служит для более длительной жизнеспособности морилки, что улучшает наносимость продукта и позволяет наносить продукт без специального сопла.

На крупнопористую древесину распылять с избытком, затем вытирать.

Окрашенный лак на водной основе:

Особых эффектов можно достичь путем добавления максимум 1-2% продукта Aqua KB-004-Kompaktbeize в лаки Remmers Aqua Schichtlacken.

Указания к применению

Перед применением хорошо перемешать.

Расход

Примерно 40-80 мл/м².

Высыхание

В зависимости от толщины наносимого слоя и состава смеси 1-4 часа.

Значения определены в ходе практического применения при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%.

Возможна ускоренная сушка.

Условия хранения

Хранить в закрытой оригинальной упаковке от производителя, в сухом, прохладном месте, не допускать замораживания, не менее 1 года.

Утилизация

Остатки продукта подлежат утилизации в соответствии с действующими предписаниями. Полностью опустошенные банки следует доставить в комплексы переработки продукции.

Экология

Не допускать попадания продукта в водоемы, сточные воды или грунт.

WGK: 1 (Класс опасности загрязнения водоемов)

Маркировка

GefStoffV: -/-

GGVSE/ADR: -/-

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

3840-TM-06-09

